

# 延长橡胶贮存期的一种好方法

一三三厂 王淑敏 刘秀英

延长混炼胶及其制品的贮存期具有重要的战备意义和经济价值。国外也重视贮存方法的研究,并根据所得结果,规定相应的贮存期。例如丁腈橡胶的贮存期:美国波音公司标准规定8年;法国NFL-17-107(1973年)标准规定盒装4年,袋装6年;国际ISO标准规定5年;苏联ГОСТ18829-73标准规定保证贮存期2年,贮存和使用8年;英国BSF-68标准规定3+2年。实际上BSF标准往往几年就更改一次贮存期的规定,参见下表:

胶 种	BSF-68 (1968)	BS2F-68 (1973)	BS3F-68 (1977)
天然橡胶	3+2年	5+2年	5+2年
丁腈橡胶	3+2年	5+2年	7+3年
硅、氟橡胶	10+5年	10+5年	不控制

据知,引进的斯贝发动机附件用橡胶件大多用“铝塑薄膜”(即铝箔-塑料复合薄膜)封装。卢卡斯公司规定:不采用铝塑薄膜包装时,丁腈橡胶贮存7年,硅、氟橡胶贮存15年;采用铝塑薄膜包装时,丁腈橡胶贮存15年,硅、氟橡胶不控制贮存期。

多年来,我国对铝塑薄膜的研制和应用取得了可喜的成果。我厂用铝塑薄膜做了十年封存试验和封装的工艺试验。通常,航空用混炼胶贮存期为半年至一年,航空橡胶板、绳、管、型材及橡胶零件贮存期为二年,到期之后,性能会有所下降。而我们用铝塑薄膜封存十年后的混炼胶和硫化胶片仍新鲜如初,这表明封装效果良好(隔氧、隔水、避光、屏蔽紫外线)。现我厂已编制了工艺说明书在仓库推广

应用。

## 1. 封存工艺

混炼胶和胶板按照通常发料的重量或体积切成小块封装;胶圈单件或25~50个一袋封装;橡胶薄膜按照供应规格单片或小批量封装;皮碗或其他成型件单件封装。

铝塑薄膜封袋的纸面或布面朝外,其上印刷或盖印标记栏。混炼胶应自生产之日算起三个月以内封装;硫化制品自硫化日期算起一个月以内封装。封袋用高频热合机或电熨斗焊接。

## 2. 封存试验

1972年3月沈阳橡胶四厂生产的一批5480混炼胶供应我厂,我们硫化了一批,余料存于室内。1972年7月用铝塑薄膜把硫化试片和混炼胶料分别装袋焊封后存于室内。1981年2月启封检查,试验结果见附表1。

另外,1971年曾用铝塑薄膜封装的几批产品于1980年分解两台,复验胶圈性能,数据见附表2和3。

由试验数据看出:胶料和试片保持原始数据;胶圈基本保持技术指标数据,封存效果十分显著。

## 3. 一点想法

我厂暂定:用铝塑薄膜封装的丁腈混炼胶最长贮存3年;丁腈橡胶制品贮存5年;硅、氟橡胶制品贮存8年。

我厂拟定贮满2年后对库存橡胶普遍复验一次,根据实际情况考虑进一步延长贮存期。

我们认为这是一种好的封存方法,简便易行,效果显著,值得推广应用。

附表 1 5480 胶料试验数据

试 验 项 目	试 样			
	技 术 指 标	入 厂 原 始 值	硫化试片 封存10年后	混 炼 胶 封存10年后
扯断强度, 公斤/厘米 <sup>2</sup> , 不小于	120	167	174	165
伸长率, %, 不小于	150	240	190	270
永久变形, %, 不大于	10	4	1.7	4
邵氏硬度	85	80	86	80
2*煤油重量变化, 常温×24小时, %	±1.5	-0.35	-0.30	-0.53
10*液压油重量变化, 70°C×24小时, %	0~-6	-5.3	-4.2	-4.3
20*滑油重量变化, 130°C×24小时, %	0~-10	-9.1	-8.8	-8.7
脆性温度, °C	-28	-28合格	-36	-37

附表 2 产品 (YDF-22B) 胶圈试验数据 (5080胶)

试 验 项 目	技 术 指 标	试 验 结 果
邵氏硬度	80	84
扯断强度, 公斤/厘米 <sup>2</sup> , 不小于	150	157
伸长率, %, 不小于	130	242
脆性温度, °C, 不高于	-42	合 格
热空气老化, 150°C×24小时	扭绞不裂	合 格
油中老化, 150°C×24小时	扭绞不裂	合 格
10*液压油体积变化, 150°C×24小时	0~+15	+5.3

附表3 产品 (YDF-15) 胶圈试验数据

	试 验 项 目	技 术 指 标	试 验 结 果
5160 胶 圈	邵氏硬度	61~71	71
	10*液压油体积变化, 70°C×48小时, %	-1~+7	8
	10*液压油压缩永久变形, 100°C×70小时, %, 不大于	50	15
	胶圈老化, 90°C×24小时热空气	扭绞不裂	合 格
	扯断强度, 公斤/厘米 <sup>2</sup> , 不小于	75	98
	伸长率, %, 不小于	180	220
	脆性温度, °C, 不高于	-60	合 格
5157 胶 圈	邵氏硬度	77	82
	2*煤油重量变化, 室温×24小时, %	0~+7	8.4
	10*液压油体积变化, 70°C×48小时, %	0~+10	8.0
	压缩永久变形, %, 不大于	67	12
	胶圈老化, 90°C×24小时热空气	扭绞不裂	合 格
	脆性温度, °C, 不高于	-60	合 格
	扯断强度, 公斤/厘米 <sup>2</sup> , 不小于	110	117
	伸长率, %, 不小于	150	206